

Mapecrete Film NOR

Midlertidig hærdemembran og lettere glitning af beton

PRODUKTBEKRIVELSE

Mapecrete Film NOR er udviklet til at forhindre fordampning fra ferske betonoverflader. Produktet benyttes som en midlertidig hærdemembran, som udlægges umiddelbart efter støbning og inden pudning og glitning. Brug af **Mapecrete Film NOR** letter også glitningen, så der kan opnås en højere kvalitet på betonoverfladen.

Mapecrete Film NOR danner en tynd film, som forhindrer fordampning på ferske betonoverflader, og er derfor specielt effektiv ved støbning i ugunstige vejrforhold med direkte sollys, lav luftfugtighed, kraftig vind eller høje temperaturer.

Brug af **Mapecrete Film NOR** forebygger plastisk svind og dermed reduceres risikoen for revner på et tidligt stadie. Betonoverfladerne vil også opnå en højere styrke, da den ikke tørrer ud.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Holder overfladen fugtig på betonoverflader og -gulve samt ved reparationer.
- Bidrager til at forhindre plastisk svind og plastiske svindrevner.
- Vandbaseret og kompatibel med fersk beton.
- Enkel og økonomisk at anvende.
- Påvirker ikke vedhæftning eller struktur i forhold til belægning eller senere imprægnering.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Til indendørs og udendørs brug ved ugunstige forhold
- Parkeringsdæk, ramper og gulvplader

BRUGSANVISNING

Produktet er brugsklart og skal anvendes på ferske betonoverflader med lidt eller ingen bleeding. Betonoverfladen skal være fri for snavs. Produktet påføres efter at betonen er udlagt og vibreret.

1. Produktet skal omrystes eller omrøres før brug.
2. Påfør med en håndsprøjte, som er i stand til at spraye meget fint. Der påføres 0,2 til 0,4 kg/m² (5 til 10 m² pr. liter).
3. Påfør så hurtigt som muligt efter afretning.
4. Under ekstremt tørre forhold kan det være nødvendigt at påføre flere gange.

RENGØRING

Før **Mapecrete Film NOR** tørrer, vaskes værktøj og udstyr med sæbe og vand.

FORBRUG

0,20 til 0,40 kg/m². Under ekstremt tørre vejrforhold kan det være nødvendigt at påføre mere.

TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	væske
Farve:	blå
Densitet (g/cm ³):	1,0 ± 0,02

BEGRÆNSNINGER

- Brug kun **Mapecrete Film NOR** som midlertidig hærdemembran.
- **Mapecrete Film NOR** bør kun anvendes, når overfladetemperaturen er mellem +5°C og +35°C.
- Skal påføres med sprøjte, som kan skabe en fin tåge.

INDUSTRISTANDARDE OG GODKENDELSER

- USDA-kompatibel
- Canadian Health Department:
Sikker til brug i næringsmiddelindustrien.

LEED v3 Point Bidrag **LEED-point**
MR Credit 5,
regionale materialer * Op til 2 point

IEQ Credit 4,2,
Materialer med lave udslip
- maling og belægninger 1 point

* Brug af dette produkt kan bidrage til LEED-certificering af projekter i kategorierne ovenfor. Tildelte point baseres på bidrag fra alle projektmaterialer.

EMBALLAGE

25 liter dunk
200 liter tromle
1.000 liter IBC containere

OPBEVARING

Lagres produktet ved en temperatur på mellem +5°C og +35°C i uåbnet emballage, beholdes egenskaberne intakt i min. 12 måneder fra produktionsdatoen.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BLANDING OG PÅFØRING

For information vedrørende sikker håndtering af vore produkter, se da vores

sidste udgave af sikkerhedsdatabladet på vores webside www.mapei.dk

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG

BEMÆRK

De tekniske anbefalinger og detaljer som forekommer i denne produktbeskrivelse, repræsenterer vor nuværende viden om og erfaring med vore produkter. Al ovenstående information må derfor betragtes som vejledende og danne grundlag for vurdering. Enhver som anvender produktet skal på forhånd sikre sig at produktet er egnet til den påtænkte brug. Brugeren står selv som ansvarlig såfremt produktet bliver anvendt til andre formål end anbefalet eller ved fejlagtig anvendelse.

Venligst referer til seneste opdaterede version af teknisk datablad der findes tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE:

Indholdet i dette tekniske datablad må kopieres til andre projektrelaterede dokumenter, men det endelige dokument må ikke supplere eller erstatte betingelserne i det tekniske datablad, der er gældende, når MAPEI-produktet benyttes. Se det senest opdaterede datablad samt garanti-informationer på www.mapei.dk.

ENHVER ÆNDRING AF ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER INDEHOLDT I ELLER STAMMER FRA DETTE TEKNISKE DATABLAD, UGYLDIGGØR ALLE RELATEREDE MAPEI-GARANTIER.

Alle referencer for produktet er tilgængelige ved forespørgsel og på www.mapei.dk