



Teknisk datablad *Technical datasheet*

Isoleringsmåtte Foam 10 mm og 20 mm *Insulation foam 10 mm og 20 mm.*

Isolerende vintermåtte til afdækning af frisk beton eller lignende.
Insulating winter mat for covering fresh concrete or similar.

Bemærk venligst at farven på produktet kan variere.
Please notice that color of insulation foam may vary depending on batch.



Abrifoam Vintermåtte 10 mm (ekstruderet PE skum) <i>Abrifoam insulation foam 10 mm</i>				
Egenskaber <i>Properties</i>	Enhed <i>Unit</i>	Norm <i>Norm</i>	Værdi <i>Value</i>	
Densitet <i>Density</i>	Kg/m ³	DIN 53420	22	+/- 2
Tykkelse <i>Thickness</i>	mm		10	Nominelt <i>Nominal</i>
Bredde <i>Width</i>	mm		1500	+/- 10
Længde <i>Length</i>	Mtr.		50	+/- 20
Trækstyrke <i>Tensile strength</i>	N/mm ²	DIN 53571		
Langsgående <i>Longitudinal</i>			0,34	
Tværgående <i>Transversal</i>			0,22	
Brudforlængelse <i>Elongation at rupture</i>	%	DIN 53571		
Langsgående <i>Longitudinal</i>			130	
Tværgående <i>Transversal</i>			90	
λ Værdi <i>λ Value</i>	W/m ^{°K}	DIN 52612	0,045	
Vand absorption <i>Water absorption</i>	Vol. %	DIN 53428		
24 timer <i>24 hours</i>			1,6	
28 dage <i>28 days</i>			<4	
Vanddamp transmission <i>Water vapour transm.</i>	g/24h/m ²	DIN 53429	8	



Isolerende vintermåtte til afdækning af frisk beton eller lignende.
Insulating winter mat for covering fresh concrete or similar.

Bemærk venligst at farven på produktet kan variere.
Please notice that color of insulation foam may vary depending on batch.



Abriplank Vintermåtte 20 mm (ekstruderet PE skum) <i>Abriplank insulation foam 20 mm (extruded polyethylene foam)</i>				
Egenskaber <i>Properties</i>	Enhed <i>Unit</i>	Norm <i>Norm</i>	Værdi <i>Value</i>	
Densitet <i>Density</i>	Kg/m ³	DIN 53420	30	+/- 2
Tykkelse <i>Thickness</i>	mm		20	Nominelt <i>Nominal</i>
Bredde <i>Width</i>	mm		1250	+/- 10
Længde <i>Length</i>	Mtr.		25	+/- 20
Trækstyrke <i>Tensile strength</i>	N/mm ²	DIN 53571	Ikke defineret <i>Not defined</i>	
Brudforlængelse <i>Elongation at rupture</i>	%	DIN 53571	135	
λ Værdi <i>λ Value</i>	W/m ^{°K}	DIN 52612	0,045	
Vand absorption <i>Water absorption</i>	Vol. %	DIN 53428		
	24 timer <i>24 hours</i>		1,8	
	28 dage <i>28 days</i>		<4	
Vanddamp transmission <i>Water vapour transm.</i>	g/24h/m ²	DIN 53429	Ikke defineret <i>Not defined</i>	

Al information om dette produkt tilbydes i god tro og menes at være pålidelig.

Gottfred Petersen A/S yder dog ingen garanti for nøjagtigheden og / eller tilstrækkeligheden af disse oplysninger. Enhver bruger af dette produkt er ansvarlig for at bestemme egnetheden af produktet til dets specifikke anvendelse.

All information about this product is offered in good faith and is believed to be reliable.

Gottfred Petersen A/S does not, however, provide any guarantee for the accuracy and / or adequacy of this information. Each user of this product is responsible for determining the suitability of the product for its specific use.