



GOTTFRED PETERSEN A/S

HYDRO KLÆB

UNIVERSEL TÆTNINGS- OG KLÆBEMASSE

HÆFTER UMIDDELBART EFTER PÅFØRING

SPECIELT FREMSTILLET FOR BRUG I FORBINDELSE MED **HYDROTITE®** FUGEBÅND

Produktbeskrivelse:

HYDRO KLÆB er en neutral, lugtfri, fugthærdende 1-komponent montagelim, fri for opløsningsmidler, isocyanater, silikone og phthalater. Danner en stærk og samtidig elastisk fuge, der kan optage eventuelle bevægelser imellem bygningsdele. HYDRO KLÆB kan benyttes ude og inde. Specielt fremstillet for brug i forbindelse med **HYDROTITE®** fugebånd, eller tilsvarende typer af fugebånd til støbeskel. HYDRO KLÆB hæfter på et bredt udvalg af materialer; træ, glas, beton, mursten, glasfiber, plexiglas, malede overflader, de fleste metaller samt visse typer af plast og gummi. HYDRO KLÆB har fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger.

Tekniske data:

Klæbemasse:

Type:	Fugthærdende, neutral Silan Modificeret Polymer (SMP)
Fungicidbehandlet:	Nej
Konsistens:	Thixotropisk
Holdbarhed:	24 måneder i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.

Hærdet klæbemasse:

Overmalbar:	Ja.
Hårdhed:	Ca. 60 Shore A (ISO 868)
Brudstyrke:	3,0 N/mm ² (ISO 37)
Brudforlængelse:	200 % (ISO 37)
Elasticitet:	+/- 20%
Bestandighed:	Temperatur ca. -40 °C til +90 °C
Klimatisk ældning:	God



Brugsanvisning:

Underlag: Underlaget skal være rent, fri for formolie, fedtstof, støv og løse partikler.

HYDRO KLÆB kan anvendes på tørre eller mat fugtige overflader.

Anvendelsestemperatur: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

Påføring: HYDRO KLÆB påføres i en kontinuerlig streng på underlaget. Strengen må ikke være bredere end fugebåndet. Fugebåndet presses omhyggeligt sammen med klæbemassen. Vær omhyggelig med at klæbemassen ikke dækker siden på fugebåndet. Monter fugebåndet indenfor 4-8 minutter efter påføring af klæbemasse.

Rækkeevne: Ca. 10 lbm/patron ved montage af fugebånd.

Hærdningstid: Ca. 2 mm/døgn afhængig af fugtighed og temperatur. Målt ved 23° C/50% relativ fugtighed. Ved forøgelse af fugtighed og temperatur forkortes hærdningstiden.

Rengøring: Værktøj rengøres med terpentin. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Sikkerhed: Se produktets sikkerhedsdatablad



GOTTFRED PETERSEN A/S

Langelandsvej 15 · DK 5500 Middelfart

T +45 6341 1266 · F + 45 6441 1419

byg@gottfred.dk · gottfred.dk