

ASO[®]-RT

Reaktionsretarder til Aquafin RB400

Anvendelsesområder

Valgfrit tilsætningsmiddel til AQUAFIN-RB400.

Forlænger bearbejdningstiden.

Produktegenskaber / fordele

- Klar til brug
- Velegnet til forhøjede omgivelsestemperaturer >22 °C
- Understøtter mekanisk påføring med sprøjteanlæg
- Opløsningsmiddelfri
- Forlænger bearbejdningstiden i beholderen
- Nem påføring

Indhold: 1 liter

Farve: Blå

Materialeegenskaber

Basismateriale: Vandig opløsning

Konsistens: Flydende

Densitet: Ca. 1 g/cm³

Regntæthed: På skrånende overflader efter ca. 3 timer; stående vand skal undgås

Anvendelse

Underlags-/påføringstemperatur: Ca. 22 – 35 °C

Kan overmales/gåes på efter: Ca. 3 timer (med AQUAFIN-RB400)

Brugstid i beholder (pot life): Ca. 90 minutter

Dosering ift. emballagestørrelse for AQUAFIN-RB400:

- Ca. 60 g (1 kapsel) til 12 kg beholder
- Ca. 120 g (2 kapsler) til 24 kg kombibeholder
- Ca. 160 g (3 kapsler) til 32,5 kg sæt

Bemærk: Anvend maksimalt 0,5% ASO-RT i forhold til vægten af AQUAFIN-RB400.



ASO[®]-RT

Påføring og blanding

- Hæld den flydende komponent af AQUAFIN-RB400 i en ren blandespannd og tilsæt pulverkomponenten.
- Bland til en ensartet og klumpfri masse (ca. 3 minutter).
- Ryst ASO-RT grundigt inden brug.
- Tilsæt den nødvendige mængde retarder og bland grundigt i yderligere ca. 2 minutter.
- Efter en hvileperiode på ca. 5 minutter omrøres blandingen igen grundigt.

Yderligere detaljer om bearbejdning findes i teknisk datablad for AQUAFIN-RB400.

Opbevaring

Opbevares frostfrit, køligt og tørt

Opbevaringstemperatur: 5 – 40 °C

Holdbarhed: 18 måneder i uåbnet originalbeholder

Åbnede beholdere bør anvendes hurtigt

Bemærkninger

- Den maksimale tilsætningsmængde må ikke overskrides
- Forsinket reaktion betyder også forlænget hærdningstid for AQUAFIN-RB400
- Mindre mængde ASO-RT = kortere forsinkelse
- Må ikke anvendes ved temperaturer under 22 °C
- Underlag og omgivelserforhold kan påvirke virkningen af retarderet materiale