



TEKNISK DATABLAD

Technical datasheet

JUB 15 TONS JUSTÉRBRIK AF KOMPOSIT PLAST - 90x70 mm

JUB 15 TONS LEVELING BLOCKS MADE OF COMPOSITE PLASTIC - 90x70 mm

Højbelastbar justérbrik - Tilladelig belastning 15 tons (15.000 kg.)

Heavy duty leveling blocks – Permissible load 15 tons (15.000 kg.)

Tykkelser (mm) Thicknesses (mm)				
2	3	5	10	20

Anvendelse: Til permanent eller midlertidig opklodsning og justering af meget tunge præfabrikerede betonelementer eller andre bygningsdele, som fx præfabrikerede badekabiner eller stålkonstruktioner.

Application: For permanent and temporary leveling and support of very heavy prefabricated concrete elements or other building components, like prefabricated modular bathrooms or steel components.

Egenskaber:

- Slagfast polystyren (HIPS) – unik kombination af stivhed og sejhed
- Ingen farlige stoffer iht. liste fra ECHA (REACH-ordning)
- Genanvendeligt materiale
- Anvendelsestemperatur: -20°C - +50°C (lufttemperatur v. statisk belastning)
- Betinget UV bestandig
- Fugtoptagelse: <0,1 % (ISO 62 – nedsænket 24 timer)
- Farve: Grå
- Designet med tapper og huller, der gør det nemt at stable brikkerne
- Belastningstest udført af Dansk Teknologisk Institut (rapport 322350)

Properties:

- High impact polystyrene (HIPS) – Unique combination of toughness and stiffness
- No substances according to the candidate list of ECHA (REACH Regulation)
- Recyclable material
- Application temperature: -20°C - +50°C (air temperature at static load)
- Conditional UV resistance
- Moisture absorption: <0,1% (ISO 62 – submerged 24h)
- Color: Grey
- Interlocking design with holes and taps, for easy stack up
- Load test by Danish Technological Institute (report 322350)



GOTTFRED PETERSEN A/S

Varenummer	Antal/sæk	Antal/palle		Lager
JUB 2 - 15 TONS	500		stk.	L
JUB 3 - 15 TONS	500			L
JUB 5 - 15 TONS	500			L
JUB 10 - 15 TONS	450			L
JUB 20 - 15 TONS	200			L



GOTTFRED PETERSEN A/S

Langelandsvej 15 · DK 5500 Middelfart
T +45 6341 1266 · F + 45 6441 1419
byg@gottfred.dk · gottfred.dk

Forbehold: Alle tekniske data angivet i denne TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske målte data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger gives dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidiære pligter. Disse henstillinger fritager ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende til det påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for den seneste udgave af dette tekniske datablad.

Juli - 2025