



Teknisk datablad

Zemseal® PA Primer – Aquatac™

Zemseal® PA Primer – Aquatac™ er en 1-komponent polymer emulsionsbaseret primer - til selvklæbende membraner i banevarer. Anvendes på overflader som beton, mursten, ubehandlet træ, polystyrenblokke, gipsplader og metal. Påføres samme dag som den selvklæbende membran monteres.

Produkt

Fordele

- ▶ Hurtig tørring
- ▶ Giver en meget klæbrig overflade = positiv vedhæftning til membranen
- ▶ Ikke-brandbar under installation
- ▶ Påføres nemt med sprøjte, pensel eller rulle
- ▶ Vandbaseret – ingen lugt af opløsningsmidler
- ▶ Specielt designet som klæbende primer til lodrette overflader



Påføring

Alle overflader skal være tørre og fri for støv, snavs, fedt, olie og lignende. Primeren påføres med sprøjte, rulle eller pensel, rækkeevne 10-12 m²/liter afhængig af underlagets struktur og porøsitet. Primeren skal tørre grundigt inden membranen monteres. Primede overflader som ikke bliver dækket med membran samme dag som påføring, skal primes på ny næste dag. Primeren må ikke fortyndes med vand.

Produkt data

Emballage: 18 liter plastdunke
Opbevaring: Tørt og frostfrit, under +49°C
Farve: Grøn
Konsistens: Flydende
Påføringstemperatur: -4°C til +40°C (underlag og lufttemperatur)
Dækkeevne: 10-12 m²/liter
Tørretid: 30 minutter (v. 50% relativ fugtighed og 20°C)
Gennemhærdet: 120 min (v. 50% relativ fugtighed og 20°C)
Arbejdstemperatur: -40°C til +65°C
Rengøring: Vand
Rengøring hærdeet materiale: Mineralsk opløsningsmiddel

Forholdsregler

I tilfælde af øjenkontakt, åbn øjnene og skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp. Opvarm ikke beholderen eller opbevar ved temperaturer over 49°C. Luk beholderen efter hver brug. Brug beskyttelsesforanstaltninger for at undgå kontakt med øjne og hud. Ved indtagelse skal du straks søge lægehjælp. Bortskaf beholder og ubrugt indhold i overensstemmelse med lokale og statslige forskrifter. Hold utilgængeligt for børn. Beskyt mod frysning. Kun til udvendigt brug. Se gældende SDS for yderligere info.

MAL kode (1993/2001): 00-1

Forbehold Alle tekniske data angivet i dette TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske målte data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger gives dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidære pligter. Disse henstillinger fritager ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende til det påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for den seneste udgave af dette tekniske datablad.



GOTTFRED PETERSEN A/S

Langlandsvej 15 · DK 5500 Middelfart
T +45 6341 1266 · F +45 6441 1419
byg@gottfred.dk · gottfred.dk